

Физико-механические показатели пряжи

| Номинальная линейная плотность, текс (номер) | Допускаемые относительные отклонения кондиционной линейной плотности от номинальной, % | Удельная разрывная нагрузка одиночной нити, не менее гс/текс | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке одиночной нити, не более, % | Коэффициент вариации по линейной плотности пасмы, не более, % | Коэффициент крутки, не более | Н Т Д |
|--|--|--|--|---|------------------------------|---------------|
| 18,5 (54) | +2,0-2,5 | 10,0 | 13,0 | 3,5 | 57 | ОСТ 17-362-85 |
| 20 (50) | +2,0-2,5 | 10,0 | 13,0 | 3,5 | 57 | ОСТ 17-362-85 |
| 25 (40) | +2,0-2,5 | 10,0 | 13,0 | 3,5 | 57 | ОСТ 17-362-85 |
| 29 (34,5) | +2,0-2,5 | 10,0 | 12,5 | 3,5 | 57 | ОСТ 17-362-85 |
| 36 (27,8) | +2,0-2,5 | 10,0 | 11,5 | 3,5 | 57 | ОСТ 17-362-85 |
| 50 (20) | +2,0-2,5 | 10,0 | 11,5 | 3,5 | 57 | ОСТ 17-362-85 |